

## Produktspezifikationen Solidfloor new Classics

Holzsorte	Eiche ( <b>Quercus</b> )
Bodeneigenschaften	Solidfloor new Classics, klassische Muster, mit neuer Technik hergestellt, für die moderne wie auch klassische Einrichtung. Jede Diele ist sorgfältig hergestellt und mit Öl natur oder weiß behandelt. Sprechende Farbkombinationen, gefüllte Astknoten, Spalten, Splinte, Pinholes und andere aus der Natur stammenden Charakterzüge gibt es in dieser Kollektion.
Dicke Deckschicht	15 mm (+/-0,5 mm) / 14 mm (+/-0,4 mm) 3,6 mm (+/-0,5 mm) / 3 mm (+/- 0,5 mm)
Länge Breite	1830/ 1890 / 2200 / 610 / 660 mm( +/- 0,1 %) 220 / 270 / 189 / 122 / 110 mm(+/- 0,5 mm)
Ausführung	Dreischicht-Parkett mit Nut und Feder an allen Seiten
Oberfläche	Geschliffen, aufgefüllt Geräuchert/nicht geräuchert Gealtert/hand gehobelt oder gebürstet
Oberflächenbehandlung	Qualität: vom Bodenbelag abhängig, Natur oder Landleben Geölt mit Öl Natur oder <b>oxidierend</b> Weiß
Feuchtegehalt/ Montageumgebung	8% (+/-2%). Geeignet für normal trockene Räume mit einem konstanten Feuchtegehalt von 50 % (+/-10%). Eignet sich für die Anwendung in einer Wohnumgebung, aber auch für Räume mit Publikumsverkehr. Schwimmende wie auch verleimte Verlegung sind für Dutch Pattern und Dreischichtkonstruktion möglich. Für den ungarischen Fußboden <b>und</b> Harringbone ist <b>die</b> vollflächige Verleimung am besten geeignet. Die Verlegeanleitung gibt es auch zum Downloaden: <a href="http://www.solidfloor.nl">www.solidfloor.nl</a> .
Nachbehandlung/ Pflege und Reparatur	Geölte Bodenbeläge sind bereits ab Werk geölt. Nach dem Verlegen empfehlen wir Ihnen aber, den Fußboden nochmals mit einem Pflegeöl oder einer Pflegepaste zu versehen.  <b>Wichtig:</b> Diese gealterte oder gebrüstete Böden dürfen nicht geschliffen werden.  Das richtige Pflegeprodukt ist für die Lebensdauer des Fußbodens von größter Bedeutung. Die vorgeschriebene Pflege gibt es auch zum Downloaden: <a href="http://www.solidfloor.nl">www.solidfloor.nl</a> .
Garantie	10 Jahre
<b>Formaldehydemission</b>	E1
<b>Wärmeleitung</b>	X 0,14(W/(mk)) R = 0,11 m <sup>2</sup> k/w
Brennverhalten	Dfl -S1
Wertbestimmung	EN 14342
Härte	Eiche: 3,7 HB
Verpackung Großverpackung	Pro Fußboden unterschiedlich. Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Ansprechpartner in Verbindung.