

TECHNISCHEN DATEN

Eiche Schiffsboden Balong



 **Bolero**



NATÜRLICH



EDELHOLZ



FUSSBODENHEIZUNG
GEEIGNET



SELBST VERLEGBAR



ATMUNGSAKTIV



STABIL



FUßWARM



STRAPAZIERFÄHIG



PFLEGE
LEICHT



MEHRFACH
ABSCHLEIFBAR



WERTBESTÄNDIG

Verlegung

Der Schiffsboden verfügt über ein 5Gc-Klicksystem. Damit können Sie das Parkett sehr einfach verlegen - schwimmend oder vollflächig verklebt. Eine schwimmende Verlegung ist vor allem bei Mietwohnungen empfehlenswert, da Sie den Boden beim Auszug problemlos zurückbauen können.

Ein Verkleben ist bei größeren Flächen sinnvoll und bei einer Warmwasser-Fußbodenheizung unabdingbar. Ansonsten bildet sich eine Luftschicht zwischen Untergrund und Parkett, die die Wärmeleistung der Heizung negativ beeinflusst.

Der dreischichtige Aufbau macht den Boden formstabil, so dass die natürliche Bewegung des Holzes auf ein Minimum reduziert wird und einer Fugenbildung oder Verwerfung entgegenwirkt.

Reinigung & Pflege

Um Ihr geöltes Parkett optimal zu erhalten, ist eine Ersteinpflege mit dem Brilliance OilCare direkt nach der Verlegung des Bodens erforderlich. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Ihre geölte Landhausdielen dauerhaft gegen Abnutzung, Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist.

Für die Wischreinigung empfehlen wir die Verwendung des Brilliance NeutralCleaners. Bei jeder vierten bis fünften Reinigung sollten Sie den Brilliance NeutralCleaner durch das Brilliance AquaOilCare ersetzen, da das Brilliance AquaOilCare eine langanhaltende Pflegewirkung erzielt.

Geöltes Parkett verlangt nach regelmäßigen „Pflegeeinheiten“. Je nach Abnutzung sollte das Parkett nach ein bis zwei Jahren erneut geölt werden.

Name	Balong	Sortierung	Standard*
Artikel Nr.	141062	Aufbau	3-Schicht
Typ	Fertigparkett	Profil	5Gc-Klicksystem
Holzart/Holzstärke	Eiche/hart	Verlegemuster	3-Stabdielen (Schiffsboden Optik)
Nutzschicht	ca. 3,2mm	Verlegungsmöglichkeit	schwimmend oder verklebt
Oberfläche	geschliffen	Maße	2200x207x14mm
Oberflächenschutz	natur geölt	Warmwasser-Fußbodenheizung	geeignet

* gesunde Äste: mit einem Durchmesser bis zu 30 mm; schwarze Äste, gespachtelt, keine Ansammlungen: mit einem Durchmesser bis zu 25 mm; Astlöcher, gespachtelt: mit einem Durchmesser bis zu 15 mm; Splint: zulässig ohne Begrenzung; gespachtelte Risse: zulässig mit einer Breite bis zu 1 mm und einer Länge bis zu 30 mm; Unterschiede zu den hier gezeigten Mustern in Farbe und Struktur sind möglich.