

# TECHNISCHEN DATEN

Eiche Schiffsboden Dingi



 **Bolero**



## Verlegung

Der Schiffsboden verfügt über ein 5Gc-Klicksystem. Damit können Sie das Parkett sehr einfach verlegen - schwimmend oder vollflächig verklebt. Eine schwimmende Verlegung ist vor allem bei Mietwohnungen empfehlenswert, da Sie den Boden beim Auszug problemlos zurückbauen können.

Ein Verkleben ist bei größeren Flächen sinnvoll und bei einer Warmwasser-Fußbodenheizung unabdingbar. Ansonsten bildet sich eine Luftschicht zwischen Untergrund und Parkett, die die Wärmeleistung der Heizung negativ beeinflusst.

Der dreischichtige Aufbau macht den Boden formstabil, so dass die natürliche Bewegung des Holzes auf ein Minimum reduziert wird und einer Fugenbildung oder Verwerfung entgegenwirkt.

## Reinigung & Pflege

Lackiertes Parkett ist besonders strapazierfähig und pflegeleicht. Eine Ersteinpflege ist nicht notwendig. Für einen zusätzlichen Schutz empfehlen wir eine Erstbehandlung mit dem Brilliance EverClear (pur) direkt nach der Verlegung.

Für die Wischreinigung empfehlen wir die Verwendung des Brilliance NeutralCleaners. Zusätzliche Pflegeeinheiten erhält Ihr Parkett, wenn Sie den Brilliance NeutralCleaner gelegentlich durch das Brilliance Everclear (verdünnt) ersetzen.

Weist der Boden starke Gebrauchsspuren auf oder ist stark verschmutzt, ist eine Grundreinigung mit dem Brilliance Cleaner L94 und eine anschließende Behandlung mit dem Brilliance Everclear pur erforderlich.

<b>Name</b>	Dingi	<b>Sortierung</b>	Standard*
<b>Artikel Nr.</b>	141064	<b>Aufbau</b>	3-Schicht
<b>Typ</b>	Fertigparkett	<b>Profil</b>	5Gc-Klicksystem
<b>Holzart/Holzstärke</b>	Eiche/hart	<b>Verlegemuster</b>	3-Stabdielen (Schiffsboden Optik)
<b>Nutzschicht</b>	ca. 3,2mm	<b>Verlegungsmöglichkeit</b>	schwimmend oder verklebt
<b>Oberfläche</b>	geschliffen	<b>Maße</b>	2200x207x14mm
<b>Oberflächenschutz</b>	lackiert	<b>Warmwasser-Fußbodenheizung</b>	geeignet

\* gesunde Äste: mit einem Durchmesser bis zu 30 mm; schwarze Äste, gespachtelt, keine Ansammlungen: mit einem Durchmesser bis zu 25 mm; Astlöcher, gespachtelt: mit einem Durchmesser bis zu 15 mm; Splint: zulässig ohne Begrenzung; gespachtelte Risse: zulässig mit einer Breite bis zu 1 mm und einer Länge bis zu 30 mm; Unterschiede zu den hier gezeigten Mustern in Farbe und Struktur sind möglich.